


Profiblok 300 Aku

Profiblok 300 Aku na maltu je určen pro omítání vnitřního a vnějšího nosného zdiva tloušťky 300 mm. Díky vyšší objemové hmotnosti a systému děrování má výborné akustické a tepelně akumulční vlastnosti. Vyhovuje akustickým požadavkům na mezibytové stěny a je ideální pro vnější stěny v kombinaci s ETICS v prostředí se zvýšenou hlukovou zátěží.

Vnější a vnitřní nosné zdivo


Technické údaje zdicího bloku

Rozměry d × š × v (mm)	247 × 300 × 238
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m ³)	990
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m ³)	1 750
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	20,2
Přídržnost (N/mm ²)	0,15
Nasákavost (%)	NPD
Mrazuvzdornost (třída)	NPD, (F0)
Obsah aktivních rozpustných solí (třída)	NPD, (S0)
Počet kusů na paletě (ks)	96
Zakládací malta	Profimix ZM-910
Zdicí malta (pro tepelněizolační spáry a obvodové stěny)	Profimix TM-501
Zdicí malta (bez tepelněizolačních požadavků a na vnitřní stěny)	Profimix ZM-901
Výrobní závod	Hodonín



Technické údaje zdiva

Tloušťka zdiva bez omítek (mm)	300
Spotřeba bloků (ks/m ²)	16
Spotřeba bloků (ks/m ³)	53,3
Spotřeba zakládací malty při tl. 10 mm (kg/bm)	5,7
Spotřeba malty ZM-901 (kg/m ²)	30
Spotřeba malty ZM-901 (kg/m ³)	100
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	382
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost s oboustrannou omítkou tl. 15 mm	REI 180 DP1
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	55




Statické údaje

Skupina zdicích prvků	2
Děrování (%)	42
Pevnost bloků v tlaku normalizovaná (MPa)	20/25
Směrná pracnost zdění	
- (hod/m ²)	cca 0,92
- (hod/m ³)	cca 3,06

Tepelnětechnické údaje

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (kJ/(kg.K))	1 000
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10



◀ [Více informací o Profiblok 300 Aku](#)

Cihla	Zdicí blok Pevnost P15		Zdicí blok Pevnost P20		Zdicí blok Pevnost P25	
Zdivo na maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)
M 5	4,85	2,43	6,5	2,99	7,59	3,45
M 10	5,98	2,99	8	3,64	9,36	4,25

Tepelnětechnické parametry

Profiblok 300 Aku	w	Na tepelněizolační maltu TM-501			Na maltu ZM-901		
Zdivo na maltu	Objemová rovnovážná vlhkost zdiva (%)	Součinitel prostupu tepla U (W/(m ² K))	Tepelný odpor R ((m ² K)/W)	Ekviv. tepelná vodivost λ (W/(m·K))	Součinitel prostupu tepla U (W/(m ² K))	Tepelný odpor R ((m ² K)/W)	Ekviv. tepelná vodivost λ (W/(m·K))
Bez omítky	0	0,84	1,18	0,25	1,05	0,95	0,315
Bez omítky	0,75	0,87	1,14	0,26	1,09	0,92	0,326
S tepelněizolační omítkou - vnitřní* - vnější*	0,75	0,70	1,43	0,21	0,83	1,21	0,248

* vnitřní: OM-201 + JM-303/10 mm/+ JM-301, vnější: OM-201 + TO-502/30 mm/+ JM-302

Doplňkový sortiment k tloušťce stěny 300 mm

Zdicí bloky	Věncovky	Překlady
<p>Délkový poloviční formát</p> <p><u>Profiblok 300 ½ Brus</u></p> <p>(125 × 300 × 249)</p> 	<p><u>Profiblok Věncovka 300</u></p> <p>(240 × 300 × 238)</p> 	<p><u>Profiblok překlad 3 - 4 ks 70/238</u></p> <p>(1000 až 3500 × 70 × 238)</p> 



◀ [Více informací o Profiblok 300 Aku](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce.

Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.09.2022