

Profiblok 300 P15

Profiblok 300 P15 je určen pro vyzdívání obvodového a vnitřního nosného i nenosného chráněného zdiva tloušťky 300 mm.

Technické údaje zdicího bloku

Rozměry d × š × v (mm)	247 × 300 × 238
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m ³)	770
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m ³)	1 710
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	12,8
Rovinnost ložných ploch (mm)	0,5
Rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)	1
Přídržnost (N/mm ²)	0,3
Nasákavost (%)	NPD
Mrazuvzdornost (třída)	NPD, (F0)
Obsah aktivních rozpustných solí (třída)	NPD, (S0)
Počet kusů na paletě (ks)	96
Zakládací malta	Profimix ZM-910
Zdicí malta (pro tepelněizolační spáry a obvodové stěny)	Profimix TM-501
Zdicí malta (bez tepelněizolačních požadavků a na vnitřní stěny)	Profimix ZM-901
Výrobní závod	Hodonín

Technické údaje zdiva

Tloušťka zdiva bez omítek (mm)	300
Spotřeba bloků (ks/m ²)	16
Spotřeba bloků (ks/m ³)	53,3
Spotřeba zakládací malty při tl. 10 mm (kg/bm)	5,7
Spotřeba lepidla ZM-911 celoplošně - (kg/m ²) - (kg/m ³)	2,85 5,8
Spotřeba lepidla ZM-912 na žebra - (kg/m ²) - (kg/m ³)	3,93 5,5
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	297
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost s oboustrannou omítkou tl. 15 mm	REI 180 DP1
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost R _w (dB)	48

Statické údaje




Skupina zdicích prvků	2
Děrování (%)	54
Pevnost v tlaku (N/mm ²)	15
Směrná pracnost zdění - (hod/m ²) - (hod/m ³)	cca 0,72 cca 2,36

Tepelnětechnické údaje

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (kJ/(kg.K))	1 000
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10



Vnější a vnitřní nosné zdivo



Svislé spoje promaltovat
maltou Profimix ZM-901
nebo TM-501



[Více informací o Profiblok 300 P15](#)



Cihla	Zdicí blok Pevnost P15		
Zdivo na maltu	Pevnost zdiva charakter. (N/mm²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm²)
M 5	4,66	2,33	4 660
M 10	4,66	2,33	4 660

Tepelnětechnické parametry

Profiblok 300 P15	w	Na celoplošné lepidlo ZM-911			Na lepidlo na žebra ZM-912		
Zdivo na maltu	Objemová rovnovážná vlhkost zdiva (%)	Součinitel prostupu tepla U (W/(m²K))	Tepelný odpor R ((m²K)/W)	Ekviv. tepelná vodivost λ (W/(m·K))	Součinitel prostupu tepla U (W/(m²K))	Tepelný odpor R ((m²K)/W)	Ekviv. tepelná vodivost λ (W/(m·K))
Bez omítky	0	0,56	1,78	0,168	0,56	1,78	0,168
Bez omítky	0,75	0,58	1,71	0,175	0,58	1,71	0,175
S tepelněizolační omítkou - vnitřní* - vnější*	0,75	0,5	2	0,15	0,5	2	0,15

* vnitřní: OM-201 + JM-303/10 mm/+ JM-301, vnější: OM-201 + TO-502/30 mm/+ JM-302

Doplňkový sortiment k tloušťce stěny 300 mm

Zdicí bloky	Věncovky	Překlady
Délkový poloviční formát <u>Profiblok 300 ½ P15 Brus</u> (125 × 300 × 249) 	<u>Profiblok Věncovka 300</u> (240 × 300 × 238) 	<u>Profiblok překlad 3 - 4 ks 70/238</u> (1000 až 3500 × 70 × 238) 



[Více informací o Profiblok 300 P15](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce.

Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi.

Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.

Vydání: 01.09.2022