

# Podkladní spojovací můstek

## OM-209

Podkladní spojovací můstek je určen pro vyrovnání nasákavosti podkladu u vápenopískových nebo betonových bloků, pórobetonových tvárnic a podobně. Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev, jako omítek, stěrkových hmot a lepidel. Lze použít i pro nanášení na velmi hladké povrchy (stará dlažby, umakart) jako spojovací můstek před lepením obkladů a dlažby.



Zvyšuje přídržnost vrstev



Pro snížení nasákavosti  
podkladního zdiva



### Složení

Cementové pojivo, křemičitý písek, přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti výrobku.

### Balení

V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.

### Skladování

Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.

### Technické údaje

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Zrnitost                              | 0 – 0,7 mm                  |
| Spotřeba záměsové vody                | 0,6 – 0,7 l/kg              |
| Spotřeba záměsové vody na 25 kg pytel | 15 – 17,5 l                 |
| Spotřeba při doporučené tloušťce      | 1,0 – 2,1 kg/m <sup>2</sup> |
| Vydatnost                             | 950 kg/m <sup>3</sup>       |
| Vydatnost z 1 pytle                   | 16 l                        |
| Doba zpracovatelnosti                 | cca 2 hod.                  |
| Přídržnost k podkladu (FP)            |                             |
| - betonová deska                      | min. 1,4 MPa                |
| - vápenopísková cihla                 | min. 1,2 MPa                |
| Doporučená tloušťka vrstvy            | 0,8 – 1,5 mm                |

### Bezpečnost, hygienické předpisy, první pomoc, likvidace odpadu

Informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku na [webové stránce společnosti](#)

## Postup

### Příprava podkladu

Podklad musí být zbavený volných částí, především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlý. Bloky není nutné vlhčit.

### Zpracování

Suchou směs smícháme s předepsaným množstvím pomocí míchačky na elektrické vrtačce s malými otáčkami. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Takto rozmíchanou směs do tloušťky max. 1 mm nanášíme na připravený podklad štětcem nebo válečkem. Hustší konzistenci (nižší obsah záměsové vody) pro vyšší tloušťku vrstvy nanášíme jako stěrku zubovým hladítkem s jemnými zuby. Rozmíchanou směs je nutné průběžně promíchávat, aby se zabránilo sedimentaci materiálu. Další vrstvy je možné nanášet až po 24 hodinách.

### Všeobecné pokyny

Rozmíchanou směs nezpracováváte za teplot vzduchu a zdících prvků pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.

### Upozornění

Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdících prací dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.



◀ Další praktické informace naleznete [zde](#)

#### Technický list k Podkladnímu spojovacímu můstku s platností od 1. 1. 2017

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku.

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá předešlá vydání.