

SENDWIX 2DF-LD

Technické údaje:

Rozměry l x š x v (mm)	240x115x123
Třída objemové hmotnosti	1,8
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	6
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)w	0,26
Barva	bílá
Počet kusů na paletě 1200x800 mm (ks)	196
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	1196
Pro zdění na lepidlo	PROFIMIX ZM 921

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	115/240
Spotřeba kvádrů (ks/m²)	33/65
Spotřeba kvádrů (ks/m³)	283/271
Spotřeba lepidla (kg/m²)	4,9/15,8
Spotřeba lepidla (kg/m³)	42/65,8
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m²)	269/485
Směrná pracnost zdiva (Nh/m²)	0,348/0,696
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	EI 120/REI 120
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti R'w (dB)	47/56

Statické údaje:


Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm²)	35
Skupina zdících prvků	1
Děrování (%)	6

Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm²)
M 5	16,43	8,21	16427
M 10	16,43	8,21	16427


Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$ (W/(m.K))	0,68
Měrná tepelná kapacita c (KJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25


Napojení vnitřní stěny tl. 115 mm




Kout vnější stěny s napojením na vnitřní stěnu tl. 115




VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO



Nosný pilíř s betonovým jádrem



Převazba rohu stěny tl. 240 mm



KM BETA

KM Beta a.s.
Dolní Valtý 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583, DIČ: CZ25316583

Centrální příjem objednávek
tel.: 774 752 842
e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Expedice Kyjov
Beta, Rota, Hodonka
tel.: 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz

Expedice Hodonín
Profiblok, Miako a Hurdis, robotické stěny
tel.: 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Expedice Bzenec
Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel.: 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydáno 1. 3. 2022.

www.kmbeta.cz