

Sendwix 14DF-LP

Sendwix 14DF-LP je určen pro vyzdívání nosných obvodových i vnitřních stěn tl. 200 mm na tenkovrstvé lepidlo.



Vnější a vnitřní nosné zdivo
tl. 200 mm

Technické údaje zdícího bloku

Rozměry d × š × v (mm)	498 × 200 × 248
Třída objemové hmotnosti prvku	2
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	48
Nasákavost (%)	10–18
Nebezpečné látky	I < 1,0
Barva	bílá
Počet kusů na paletě (ks)	24
Hmotnost balení průměrná inf. (kg)	1 152
Zakládací malta	Profimix ZM-920
Zdění na lepidlo	Profimix ZM-921
Výrobní závod	Bzenec

Technické údaje zdiva



Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	200
Spotřeba bloků (ks/m ²)	8,0
Spotřeba bloků (ks/m ³)	40,0
Spotřeba lepidla (kg/m ²)	3,5
Spotřeba lepidla (kg/m ³)	17,5
Spotřeba zakl. malty tl. 20 mm (kg/bm)	6,2
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	430
Směrná pracnost zdiva (Nh/m ²)	0,41
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost s oboustrannou omítkou tl. 15 mm	REI 240
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost R_w (dB)	52

Statické údaje

Skupina zdících prvků	1		
Děrování (%)	1		
Pevnost bloků v tlaku normalizovaná (N/mm²)	20	25	30
Charakteristická pevnost zdiva tlaku f_k (N/mm²)	10,2	12,3	14,4



Tepelnětechnické údaje

Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry, unit}$ (W/(m·K))	0,772
Měrná tepelná kapacita c (kJ/(kg·K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/25





Převazba rohu
200/200 mm
14DF/14DF

T převazba
200/200 mm
14DF/14DF




T převazba
200/240 mm
14DF/8DF

T převazba
200/175 mm
14DF/12DF



Více informací o 14DF-LP

Doplňkový sortiment k tloušťce stěny 200 mm

Zdicí bloky	Tepelněizolační bloky	Věncovky	Překlady
Délkový poloviční formát <u>Sendwix 7DF-LDE</u> (248 × 200 × 248) 	<u>Sendwix 14DF-D THERM</u> (498 × 200 × 113) 	<u>Sendwix 7DF-U</u> (250 × 200 × 240) 	<u>Sendwix 7DF</u> (1000 až 3000 × 200 × 240) 
Výškový poloviční formát <u>Sendwix 1/2 14DF-LDE</u> (498 × 200 × 123) 			



[Více informací o 14DF-LP](#)

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce.
Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi.
Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost.
Vydání: 1. 9. 2023