

SENDWIX 6DF-LD

Technické údaje:

Rozměry l x š x v (mm)	248x175x248
Třída objemové hmotnosti	1,2
Hmotnost průměrná inf. (kg/ks)	12,6
Nasákavost (%)	10 - 18
Radioaktivita (-)	0,14
Barva	bílá
Počet kusů na paletě 1200x800 mm (ks)	64
Hmotnost palety průměrná inf. (kg)	826
Pro zdění na lepidlo	PROFIMIX ZM 921

Zdivo:

Tloušťka zdiva bez omítky (mm)	175
Spotřeba kvádrů (ks/m ²)	16
Spotřeba kvádrů (ks/m ³)	91,4
Spotřeba lepidla (kg/m ²)	3
Spotřeba lepidla (kg/m ³)	17,1
Plošná hmotnost zdiva s omítkou (kg/m ²)	234
Směrná pracnost zdiva (Nh/m ²)	-
Třída reakce na oheň	A1
Požární odolnost	REI 120
Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti R' _w (dB)	46

Statické údaje:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	20
Skupina zdicích prvků	2
Děrování (%)	31

Zdivo na tenkovrstvou maltu	Pevnost zdiva charakteristická (N/mm ²)	Pevnost zdiva návrhová (N/mm ²)	Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)
M 5	8,29	4,15	8294
M 10	8,29	4,15	8294

Tepelnětechnické údaje:

Tepelná vodivost λ _{10, dry} (W/(m.K))	0,37
Měrná tepelná kapacita c (kJ/(kg.K))	1
Faktor difuzního odporu μ (-)	5/10
Součinitel prostupu tepla U (W/(m ² .K))	(viz tabulka níže)
Tepelný odpor R (m ² K/W)	(viz tabulka níže)

SENDWIX P

	Typové označení	Tl. tepel. izolace mm	Celková tl.stěny mm	U W/(m ² .K)	R (m ² K)/W
	P 1712	120	310	0,30	3,30
	P 1714	140	330	0,25	3,75
	P 1716	160	350	0,22	4,25
	P 1718	180	370	0,20	4,75
	P 1720	200	390	0,18	5,25
	P 1722	220	410	0,16	5,92
	P 1724	240	430	0,15	6,36
	P 1726	260	450	0,14	6,92
	P 1728	280	470	0,13	7,40
	P 1730	300	490	0,12	7,88

Legenda typového označení - P 1712: P - zateplení polystyrénem, 17 - tloušťka zdiva, 12 - tloušťka tepelné izolace

SENDWIX M

	Typové označení	Tl. tepel. izolace mm	Celková tl.stěny mm	U W/(m ² .K)	R (m ² K)/W
	M 1712	120	310	0,30	3,30
	M 1714	140	330	0,25	3,75
	M 1716	160	350	0,22	4,25
	M 1718	180	370	0,20	4,75
	M 1720	200	390	0,18	5,25
	M 1722	220	410	0,16	6,00
	M 1724	240	430	0,14	6,51
	M 1725	260	440	0,14	6,92
	M 1730	300	490	0,12	8,14

Legenda typového označení - M 1712: M - zateplení minerální izolací, 17 - tloušťka zdiva, 12 - tloušťka tepelné izolace

KM BETA

KM Beta a.s.
Dolní Vály 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583, DIČ: CZ25316583

Centrální příjem objednávek
tel.: 774 752 842
e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Expedice Kyjov
Beta, Rota, Hodonka
tel.: 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz


Expedice Hodonín
Profilblok, Miako a Hurdis, robotické stěny
tel.: 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Expedice Bzenec
Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel.: 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz


Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydáno 1. 3. 2022.

www.kmbeta.cz

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO



Vazba zdiva z 6DF-LD



Vazba zdiva z 6DF-LDZ

